



시험성적서

재 발 급(R1)

일 자 : 2018.06.19

1. 성적서 번호 : QT18-04450

2. 의뢰자

○ 업체명 : 삼에 주식회사

○ 주소 : 서울특별시 금천구 범안로 1138, 602호(가산동,고려테크온)

3. 시험기간 : 2018년 06월 11일 ~ 2018년 06월 19일

4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용

5. 시료명 : 도로표지병 SRPM-150W(백색)

6. 시험방법

(1) KS T 3806:2017

확인	작성자 성명	이선민	이선민	기술책임자 성명	최재석	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						


2018년 06월 19일

한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) 02-2102-2500

결과문의 : 산업융합기술센터 ☎ (02)2102-2733



시험성적서

성적서번호 : QT18-04450

7. 시험결과


1) 도로표지병 SRPM-150W(백색)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:0°)	mcd/lx	(1)	657	-
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:+20°)	mcd/lx	(1)	395	-
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:-20°)	mcd/lx	(1)	554	-
반사성능(관측각:0.3° , 입사각:+5°)	mcd/lx	(1)	490	-
반사성능(관측각:0.3° , 입사각:-5°)	mcd/lx	(1)	433	-
반사성능(관측각:1° , 입사각:+10°)	mcd/lx	(1)	56	-
반사성능(관측각:1° , 입사각:-10°)	mcd/lx	(1)	56	-
반사성능(관측각:2° , 입사각:+15°)	mcd/lx	(1)	15.5	-
반사성능(관측각:2° , 입사각:-15°)	mcd/lx	(1)	18.4	-
색도(x)	-	(1)	0.457	-
색도(y)	-	(1)	0.414	-
강도시험	-	(1)	이상없음	-
온도순환시험	-	(1)	이상없음	-




시험성적서

성적서번호 : QT18-04450



시험성적서

성적서번호 : QT18-04450



— 이 하 여 백 —

