



시험성적서

1. 성적서 번호 : QT18-04451
2. 의뢰자
 - 업체명 : 삼예 주식회사
 - 주소 : 서울특별시 금천구 범안로 1138, 602호(가산동,고려테크온)
3. 시험기간 : 2018년 06월 11일 ~ 2018년 06월 19일
4. 시험성적서의 용도 : 조달청 MAS 등록용
5. 시료명 : 도로표지병 SRPM-150Y(황색)
6. 시험방법
 - (1) KS T 3806:2017




확인	작성자명	이선민	이선민	기술책임자명	최재석	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2018년 06월 19일

한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) 02-2102-2500
 결과문의 : 산업융합기술센터 ☎ (02)2102-2733




시험성적서

성적서번호 : QT18-04451

7. 시험결과


1) 도로표지병 SRPM-150Y(황색)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:0°)	mcd/lx	(1)	507	-
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:+20°)	mcd/lx	(1)	400	-
반사성능(관측각:0.2° , 입사각:-20°)	mcd/lx	(1)	481	-
반사성능(관측각:0.3° , 입사각:+5°)	mcd/lx	(1)	285	-
반사성능(관측각:0.3° , 입사각:-5°)	mcd/lx	(1)	323	-
반사성능(관측각:1° , 입사각:+10°)	mcd/lx	(1)	49	-
반사성능(관측각:1° , 입사각:-10°)	mcd/lx	(1)	46	-
반사성능(관측각:2° , 입사각:+15°)	mcd/lx	(1)	16.1	-
반사성능(관측각:2° , 입사각:-15°)	mcd/lx	(1)	14.0	-
색도(x)	-	(1)	0.561	-
색도(y)	-	(1)	0.433	-
강도시험	-	(1)	이상없음	-
온도순환시험	-	(1)	이상없음	-



시험성적서

성적서번호 : QT18-04451



시험성적서

성적서번호 : QT18-04451



— 이 하 여 백 —

총 4페이지 중 4페이지

양식QP-20-01-06(5)

